

塗装仕様・実験方法

- 塗装仕様： 防災強化下塗り剤「FGベース」を2回下塗りし、U-OIL+ファイアガード(FGダークブラウン)を2回塗装した。
- 実験方法： ガスバーナーを塗装板から5cm離れたところで、10分間燃焼し続ける。

燃焼試験 経過観察

① 燃焼直後



ガスバーナーで燃焼を始めた直後。

⑥ 燃焼5分後



燃焼5分で特に変化はなし。

② 燃焼30秒後



燃焼30秒で表面が若干焦げているが、周りへの延焼はなく特に変化はなし。

⑦ 燃焼7分後



燃焼7分で特に変化はなし。

③ 燃焼1分後



燃焼1分で特に変化はなし。

⑧ 燃焼8分後



燃焼8分で特に変化はなし。

④ 燃焼2分後



燃焼2分で特に変化はなし。

⑨ 燃焼9分後



燃焼9分で特に変化はなし。

⑤ 燃焼3分後



燃焼3分で特に変化はなし。

⑩ 燃焼10分後



燃焼10分でも特に変化はなかった。