

試験結果報告書

株式会社 シオン 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 沼田 収平
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 156573

支部長

報告日：平成29年 4 月 20 日



品名	シオン U-OIL (ユーオイル) ウェザープロテクター JASS18対応版 古色ブラウン 試料 Lot No.H-07 151007 見本品 Lot No.H-07 151005	試料受付日	平成29年 2 月 20 日
		試料採取日	平成29年 2 月 13 日
		試料採取場所	(株)シオン製造開発室
製造者	株式会社 シオン	試料数量	1 L × 2 (計 2 L)
試験項目	成績	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 B種に準ずる。	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	付 2.17 JASS 18 M-307 3.4 による。	品質：かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	付 2.17 JASS 18 M-307 3.5 による。	品質：塗装作業に支障があってはならない。
乾燥時間(h)	16以内	付 2.17 JASS 18 M-307 3.6 による。	品質：16以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	付 2.17 JASS 18 M-307 3.7 による。	品質：塗膜の外観が正常であるものとする。
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ、割れ、はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	付 2.17 JASS 18 M-307 3.8 による。	品質：480時間の照射で、ふくれ、割れ、はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。



試験結果報告書

株式会社 シオン 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 沼田 収平
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 156573

[試験片塗り付け方法]・・・JASS 18 M-307 木材保護塗料 B種に準ずる。

試験板：スギの柾目板（寸法 200×100×10mm及び150×70×10mm）

施工工程

(1) 塗装作業性、乾燥時間（h）、塗膜の外観の施工工程

工 程		使用材料	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (g/m ² /回)	施工方法	塗装間隔 (23℃)	
素地 ごしらえ	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る。				
塗装工程	2	1回目塗り	シオン U-OIL (ユーオイル) ウェザープ ロテクター JASS18 対応版 古色ブラウン	無希釈	50	刷毛塗り	24時間
	3	ふき取り	ふき取りしない。				
	4	2回目塗り	シオン U-OIL (ユーオイル) ウェザープ ロテクター JASS18 対応版 古色ブラウン	無希釈	35	刷毛塗り	—
	5	ふき取り	ふき取りしない。				

(2) 促進耐候性の施工工程

工 程		使用材料	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (g/m ² /回)	施工方法	塗装間隔 (23℃)	
素地 ごしらえ	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る。				
塗装工程	2	1回目塗り	シオン U-OIL (ユーオイル) ウェザープ ロテクター JASS18 対応版 古色ブラウン	無希釈	50	刷毛塗り	7日
	3	ふき取り	ふき取りしない。				
	4	2回目塗り	シオン U-OIL (ユーオイル) ウェザープ ロテクター JASS18 対応版 古色ブラウン	無希釈	35	刷毛塗り	—
	5	ふき取り	ふき取りしない。				

以 上