

シオン 国産●自然塗料U-OIL 塗装仕様書

ハード（屋内・屋外共用） / カラー系（Hライトオーク ～）

1 塗装対象

屋内木部(天井、床、腰板等)全般

木製家具 / 木製建具

屋外木部(ウッドデッキ、外壁等)全般

2 仕上げ

カラー	塗装後の仕上がり
H03 Hライトオーク ～	木目を活かす仕上げ(ふきとり塗装) ～ 木目つぶす仕上げ(塗りっぱなし塗装) / ツヤなし

3 塗装工程

工程		塗料製品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (ml / m ²)	塗り回数	その他	
事前準備	1	サンプル	事前にサンプルを入手し、ご利用の木での試し塗りを推奨。(当社ホームページより入手可)				
	2	塗装する木材の含水率	塗装する木材の含水率は20%以下が適しています。				
	3	汚れ取り	埃、水分、油分を除去し、ヤニは、研磨、溶剤処理にて取り除いてください。				
	4	サンドペーパー掛け	必要に応じて、サンドペーパー(#180～240が目安)にて研磨してください。				
塗装工程	5	攪拌	使用前によく攪拌してください。(特にカラー系は顔料が沈殿しているため、よく攪拌してください。)				
	6	1回目 本塗装	U-OILハード（Hライトオーク ～） ☞ 告示対象外製品。F☆☆☆☆と同様使用面積制限はありません。	無希釈か 10～50%程度	50	1回目 (乾燥後2回目)	薄塗
	7	(ふきとり(不要))+乾燥	屋内はふきとりあり、屋外は耐候性を高めるため、ふきとりなし(塗りっぱなし)で施工。本塗装後、約24時間乾燥させてください。				
	8	2回目 本塗装	屋内は1回塗りを推奨。屋外は1回目の塗装が完全に乾いた後、1回目と同様に2回目を塗装。				
	9	乾燥	2回目を塗装後、約24時間乾燥させてください。				

4 注意事項

- ① 本塗装は、刷毛(市販の油性塗料用で、豚毛、馬毛等やや硬めのコシの強いもの)、またはコテバケ、スポンジ、布(ウェス)等で、薄く均一に行ってください。
- ② うすめ液は、「U-OIL専用うすめ液」をご利用ください。また、塗装用具の洗浄には「U-OIL専用クリーナー」をご利用ください。(いずれもパンフレットを参照)
- ③ 屋内での利用の際に、カラーを薄く仕上げたい場合は、うすめ液を10～50%入れてご利用ください。屋外での利用の際は、原液のままご利用ください。
- ④ 夏場の高温時は乾燥が速まることがありますので、ふきとり仕上げの際は早めのふきとりをおすすめします。長い時間放置すると塗料が乾燥し、色ムラになることがあります。
- ⑤ 冬場の低温時、湿度が高い時は、乾燥が極端に遅くなる場合がございますので、その際は長めに乾燥時間を取ってください。
- ⑥ 使用した刷毛、コテバケ、スポンジ、布(ウェス)等は自然発火の恐れがありますので、水を含んだ状態、または焼却にて処分してください。