

シオン 国産●自然塗料U-OIL 塗装仕様書

スーパーハード（屋外専用） / クリア系（Hエクストラクリア または Hクリア）

1 塗装対象

屋外木部(ウッドデッキ、外壁等)全般

2 仕上げ

カラー	塗装後の仕上がり	ツヤの有無
SH01 SHエクストラクリア	透明仕上げ(木の質感を活かす)	ツヤなし～2分ツヤ
SH02 SHクリア	艶色仕上げ(木に温かみをもたせる)	2分ツヤ～半ツヤ

3 塗装工程

工程		塗料製品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (ml / m ²)	塗り回数	その他
事前準備	1 サンプル	事前にサンプルを入手し、ご利用の木での試し塗りを推奨。(当社ホームページより入手可)				
	2 塗装する木材の含水率	塗装する木材の含水率は20%以下が適しています。				
	3 汚れ取り	埃、水分、油分を除去し、ヤニは、研磨、溶剤処理にて取り除いてください。				
	4 サンドペーパー掛け	必要に応じて、サンドペーパー(#180～240が目安)にて研磨してください。				
塗装工程	5 攪拌	使用前によく攪拌してください。				
	6 1回目 本塗装	U-OILスーパーハード（SHエクストラクリア または SHクリア） ☞ 告示対象外製品。F☆☆☆☆と同様使用面積制限はありません。	無希釈	50	1回目 (乾燥後2回目)	薄塗
	7 (ふきとり(不要))+乾燥	耐候性を高めるため、ふきとりなし(塗りっぱなし)で仕上げてください。本塗装後、約24時間乾燥させてください。				
	8 2回目 本塗装	1回目の塗装が完全に乾いた後、1回目と同様に2回目を塗装。				
	9 乾燥	2回目を塗装後、約24時間乾燥させてください。				

4 注意事項

- ① 本塗装は、刷毛(市販の油性塗料用で、豚毛、馬毛等やや硬めのコシの強いもの)、またはコテバケ、スポンジ、布(ウェス)等で、薄く均一に行ってください。
- ② 塗装用具の洗浄には「U-OIL専用クリーナー」をご利用ください。(いずれもパンフレットを参照)
- ③ 基本2回塗。薄塗で2回塗装してください。厚塗りをすると乾燥の遅れ、不良を起こすことがありますので、ご注意ください。
- ④ 夏場の高温時は乾燥が速まることがありますので、ふきとり仕上げの際は早めのふきとりをおすすめします。長い時間放置すると塗料が乾燥し、色ムラになることがあります。
- ⑤ 冬場の低温時、湿度が高い時は、乾燥が極端に遅くなる場合がございますので、その際は長めに乾燥時間を取ってください。
- ⑥ 使用した刷毛、コテバケ、スポンジ、布(ウェス)等は自然発火の恐れがありますので、水を含んだ状態、または焼却にて処分してください。
- ⑦ スーパーハードは、JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)の規格適合品です。